

한국에스지이에스(주) 건설시험연구원

성적서 번호 : CMT2020-2112

주소: 경기도 화성시 동탄면 동탄산단10길 20

전화: 031-669-0600 팩스:031-646-0888

<https://www.sgsgroup.kr>

1. 의뢰인

- 기관명 : 한일시멘트㈜
- 주소 : 서울특별시 강남구 강남대로 330 한일시멘트
- 의뢰일자 : 2020년 02월 11일

2. 시험성적서의 용도 : 품질관리 및 공급원 승인용

3. 시험대상품목 또는 물질, 시료명 : 기포용레미탈 (0.4품)

4. 시험기간 : 2020년 02월 11일 ~ 2020년 03월 06일

5. 시험장소 : 고정시험실 현장시험

(주소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단10길 20, 한국에스지이에스(주) CML 시험동 콘크리트/모르타르 시험실)

6. 시험결과 :

연 번	시 험 종 목	단 위	시 험 방 법	시 험 결 과	
1	압축 강도 (재령 7일)	N/mm ²	KS F 2459 : 2017	①	0.67
				②	0.70
				③	0.65
				평균	0.67
2	압축 강도 (재령 28일)	N/mm ²	KS F 2459 : 2017	①	0.93
				②	1.05
				③	0.97
				평균	0.98

- 계 속 -

실무자 : 김 길 림

Tel : 031-646-0843

기술책임자 : 김 호 진

Tel : 031-646-0804

- ※비 고 :
1. 이 시험성적서는 당초 의뢰자가 제출한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증 하지는 않습니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 성적서의 원본 진위확인용 한국에스지이에스 온라인 성적서 조회 홈페이지(<http://e-checking.kr.sgsg.com/construction/>)에서 열람이 가능합니다.

2020년 03월 25일

한국에스지이에스(주) 건설시험연구원



연 번	시 험 종 목	단 위	시 험 방 법	시 험 결 과
3	열 전도율 (재령 28일)	W/m·k	KS L 9016 : 2010	0.11
4	절대 건조 겉보기 밀도 (재령 28일)	g/cm ³	KS F 2459 : 2017	0.38

※ 상기 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료로 시험한 결과임.

- 끝 -

한국에스지이에스(주) 건설시험연구원

성적서 번호 : CMT2020-2113

주소: 경기도 화성시 동탄면 동탄산단10길 20
 전화: 031-669-0600 팩스:031-646-0888
<https://www.sgsgroup.kr>

1. 의뢰인

- 기관명 : 한일시멘트㈜
- 주소 : 서울특별시 강남구 강남대로 330 한일시멘트
- 의뢰일자 : 2020년 02월 11일

2. 시험성적서의 용도 : 품질관리 및 공급원 승인용

3. 시험대상품목 또는 물질, 시료명 : 기포용레미탈 (0.5품)

4. 시험기간 : 2020년 02월 11일 ~ 2020년 03월 06일

5. 시험장소 : 고정시험실 현장시험

(주소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단10길 20, 한국에스지이에스(주) CML 시험동 콘크리트/모르타르 시험실)

6. 시험결과 :

연 번	시 험 종 목	단 위	시 험 방 법	시 험 결 과	
1	압축 강도 (재령 7일)	N/mm ²	KS F 2459 : 2017	①	1.32
				②	1.18
				③	1.24
				평균	1.25
2	압축 강도 (재령 28일)	N/mm ²	KS F 2459 : 2017	①	1.82
				②	1.91
				③	1.95
				평균	1.89

- 계 속 -


실무자 : 김 길 림
 Tel : 031-646-0843

기술책임자 : 김 호 진
 Tel : 031-646-0804

- ※비 고 :
1. 이 시험성적서는 당초 의뢰자가 제출한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증 하지는 않습니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 성적서의 원본 진위확인은 한국에스지이에스 온라인 성적서 조회 홈페이지(<http://e-checking.kr.sgsg.com/construction/>)에서 열람이 가능합니다.

2020년 03월 25일

한국에스지이에스(주) 건설시험연구원



연 번	시 험 종 목	단 위	시 험 방 법	시 험 결 과
3	열 전도율 (재령 28일)	W/m·k	KS L 9016 : 2010	0.14
4	절대 건조 겉보기 밀도 (재령 28일)	g/cm ³	KS F 2459 : 2017	0.47

* 상기 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료로 시험한 결과임.

- 끝 -

