

레미본드 고급탄성줄눈용 기술자료

REMIBOND ELASTICITY JOINT GROUT
TECHNICAL INFORMATION



고급탄성줄눈용

목 차

- | | |
|-----------------------|-------|
| 1. 제품 사용 시방서 ----- | (1) |
| 2. 사용방법 및 주의 사항 ----- | (2) |

제품사용 시방서

■ 제품의 용도

실내/외시공, 흡수율이 낮은 자기질/대리석의 줄눈시공, EV홀, 지하차도, 터널, 지하철 등 진동부위 줄눈시공

■ 제품의 설명

탄성줄눈용 레미탈은 모래를 함유하지 않은 폴리머계 줄눈재로서 내/외장 타일 또는 대리석 줄눈, 보수작업, 특수물성을 요구하는 부위의 줄눈시공을 위한 제품입니다..

■ 제품의 특성

1) 우수한 강도 및 내구성

각종 특성개선제와 우수한 골재를 정밀배합하여 수밀성이 높고 장기적으로 우수한 강도를 발현하여 건습온난 반복 등 기후 변화의 열악한 환경 조건에서 안정된 내구성을 나타냅니다..

2) 탁월한 백화방지

특성개선재를 통해 줄눈재의 발수효과 및 수밀성을 부여해 줌으로써 오염 방지뿐만 아니라 백화방지에 탁월한 효과를 발휘합니다.

3) 항곰팡이

세균 및 곰팡이는 물론 물때 발생 억제 효과가 우수합니다.

4) 강력한 접착력과 유연성부여

강력한 접착력과 유연성을 부여하여 균열 및 박리, 및 탈락현상을 방지하였습니다.

5) 시공 간편성

무기질 재료와 특성개선제의 이상적 조합으로 주입성이 우수하고 재료가 유연하여 작업성이 향상되고 시공이 간편합니다.

사용방법 및 주의사항

1. 제품 사양

- 1) 주성분 : 시멘트, 세골재, 특성개선제 등
- 2) 포장단위 : 20kg/지대
- 3) 색 상 : 백색, 아이보리
- 4) 표준 사용량

표준소요량 (줄눈폭에 따라 증감함)	포당 시공면적
0.4kg/m ² (줄눈폭 2~3mm)	약 50m ²

2. 시공 방법

- 1) 시공 바탕면을 깨끗이 청소합니다.
- 2) 제품(20kg)에 물 5.5~6ℓ를 넣고 Hand-Mixer로 충분히 교반합니다.
- 3) 물과 혼합된 제품을 줄눈 시공부위에 골고루 주입하여 시공합니다.
- 4) 약 5~10분 후 모르타르 또는 기타 이물질 제거하고 헝겊이나 스폰지 등으로 물을 축여 타일면을 깨끗이 씻어낸 다음, 마른 헝겊으로 타일전면을 깨끗이 닦아 냅니다.
- 5) 줄눈시공 후 경화불량의 염려가 있거나 24시간 이내 비가올 염려가 있는 경우 폴리에틸렌 필름 등으로 차단 및 보양하여 양생합니다.

3. 주의 사항

- 1) 혼합된 제품은 1시간 이내에 사용합니다.
- 2) 타제품의 혼합사용을 금지합니다.
- 3) 줄눈 시공 후 충분한 양생이 필요합니다.(양생 중 충격금지)
- 4) 부착력이 높으므로 석재 표면부위는 시공후 즉시 닦아내십시오.
- 5) 5℃이하에서 시공 금지.

※ 상기 사용방법 미준수 및 제품용도 이외의 용도로 사용하여 발생한 제품의 품질이상은 폐사에서 책임지지 않습니다.

본 자료의 일부 또는 전부를 사전협의
없이 수정하거나 변형하지 마십시오.

□ 레미탈 기술문의

본사 특수영업팀 : TEL (02) 531-7142~8

기술연구소 : TEL (080) 552-9996