



# 시험 성적서

1. 접수 번호	ICT-20231952	4. 접수 일자	2023년 12월 13일
2. 의뢰인		5. 성과이용목적	품질관리용
업체명	한일시멘트㈜ 김포공장		
성명	한일시멘트㈜ 김포공장		
주소	경기도 김포시 양촌읍 황금로 324번길 20		
3. 시료명	아스팔트 프라이머 I		

- 결과 -

연번	시험 검사 항목		단위	시험 검사 방법	시험 검사결과
1	점도(세이볼트 푸를) 25 °C		SFS	KS M 2270:2020	218
2	체 (250 $\mu$ m) 불통과분		%		0.01
3	증류 시험 (360°C)	225°C까지	%		41
		360°C까지	%		54
4	증류 찌꺼기 시험 (360°C)	침입도 (25°C, 100g, 5sec)	1/10 mm		48
		톨루엔에 녹는물질 (가용분)	%		99.79

확인	작성자 성명	박항수		확인자 성명	최 환	
----	-----------	-----	---	-----------	-----	---

- ※ 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없는 성적서입니다.
- ※ 2. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
- ※ 3. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.



2024 년 01 월 03 일

(주)건설품질기술연구원장



주소 : 경기도 화성시 양감면 초록로 693번길 47 전화번호 : 031-338-0331 / 팩스번호 031-667-0331

유의사항 : 작성자 및 확인자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

※ 본 성적서의 진위 여부는 전화(031-338-0331)로 확인 바랍니다.



# 시험 성적서

1. 접수 번호	ICT-20231951	4. 접수 일자	2023년 12월 13일
2. 의뢰인		5. 성과이용목적	품질관리용
업체명	한일시멘트㈜ 김포공장		
성명	한일시멘트㈜ 김포공장		
주소	경기도 김포시 양촌읍 황금로 324번길 20		
3. 시료명	아스팔트 프라이머 II		

- 결 과 -

연번	시험 검사 종목		단위	시험 검사 방법	시험 검사결과
1	점도(세이볼트 푸롤) 25 °C		SFS	KS M 2270:2020	52
2	체 (250µm) 불통과분		%		0.01
3	증류 시험 (360°C)	225°C까지	%		44
		360°C까지	%		59
4	증류 찌꺼기 시험 (360°C)	침입도 (25°C, 100g, 5sec)	1/10 mm		30
		톨루엔에 녹는물질 (가용분)	%		99.39

확인	작성자 성명	박항수		확인자 성명	최 환	
----	--------	-----	---	--------	-----	---

- ※ 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없는 성적서입니다.
- ※ 2. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
- ※ 3. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.



2024 년 01 월 04 일

(주)건설품질기술연구원장



주소 : 경기도 화성시 양감면 초록로 693번길 47 전화번호 : 031-338-0331 / 팩스번호 031-667-0331

유의사항 : 작성자 및 확인자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

※ 본 성적서의 진위 여부는 전화(031-338-0331)로 확인 바랍니다.

